



OMEGA WD Izolacja wiatrowa

Paroprzepuszczalna dwuwarstwowa folia wiatroizolacyjna z profilowanego polipropylenu do bezpośredniego układania na deskowaniu lub na izolacji cieplnej w elewacji. Chroni część budowlaną oraz izolację cieplną przez wpływami atmosferycznymi i przepływem powietrza zewnętrznego.

ZALETY

- mocno paroprzepuszczalna
- szczelność na wiatr
- odporna na rozdarcie
- miękka
- wytrzymała

DOSTĘPNE W NASTĘPUJĄCYCH WYMIARACH

Szerokość rolki	1,50 m	3,0 m
Długość rolki	50 m	50 m
Powierzchnia rolki	75 m ²	150 m ²
Masa rolki	8 kg	15 kg

DANE O WYROBIE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI NORMY EN 13859-1 / EN 13859-2

Skład	włóknina PP - membrana
Grubość	0,59 mm
Kolor	grafitowy
Ciężar powierzchniowy	100 g/m ²
Wartość Sd	0,02 m
Odporność temperaturowa	-40 °C - +80 °C
Odporność na promieniowanie ultrafiolet	2 miesiące
Odporność na przenikanie wody EN 1928	W1
Wydłużenie EN 12311-1	↔ 75 (-35/+45)% ↔ 90 (±50) %
Maksymalna siła rozciągająca EN 12311-1	↔ 200 (±10)N/50 mm ↔ 110 (-10/+70)N/50 mm
Odporność na propagację rozdzierania EN 12310-1	↔ 80(-5/+40) N ↔ 110(-10/+40) N
Magazynowanie	przechowywać w chłodnym i suchym miejscu
Klasa przeciwpożarowa EN 13501-1 / EN 11925-0	E

ZALECANY OSPRZĘT



OMEGA QUILLI




AIRSTOP SPRINT Masa uszczelniająca

WYTYCZNE DOTYCZĄCE UKŁADANIA OMEGA WD IZOLACJA WIATROWA

Izolacja wiatrowa OMEGA WD jest przymocowywana spinaczem do podłoża, stroną z nadrukiem skierowaną na zewnątrz, tak aby wystawała 10 cm.

Klejenie izolacji wiatrowej OMEGA WD między sobą lub na złączach należy wykonywać za pomocą masy uszczelniającej AIRSTOP „SPRINT” lub OMEGA QUIILLI. Materiały, który mają zostać poddane obróbce muszą być wolne od kurzu i tłuszczu, podłoża muszą ponadto być suche i nośne. Środek klejący przejmuje funkcję uszczelnienia a nie funkcję nośnego i trzymającego połączenia.



ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com